

AUTOMOTIVE FILM / AUTOGLASFOLIE

HP NERO PLUS 14

DARK

ABG-Nr. 5628

Technical Specifications		Solartechnische Daten
Visible Light Transmission (measured at 550 nm)	15 %	Transmission Sichtbares Licht (gemessen bei 550 nm)
Visible Light Absorptance	79 %	Absorption Sichtbares Licht
Visible Light Reflectance	6 %	Reflexion Sichtbares Licht
UV-Reduction (measured at 300 – 380 nm)	>99 %	UV-Reduktion (gemessen bei 300 – 380 nm)
Total Solar Energy Rejected	56 %	Gesamte am Glas reduzierte Strahlung

Possible Applications and Material Qualities

Metalized automotive film

Black look

Hardly any mirror effect
on the glass

Anwendungsbereiche und Materialeigenschaften

Metallisierte Autoglasfolie

Schwarze Optik

Nahezu kein Spiegeleffekt
am Glas